


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 1202 - 12	Prøve nr 170695
Produktionssted Skallebjerg Grusgrav Skallebjergvej Hårby	Produkt 0/4 mm vasket sand kl.P : GF85 - f3	Udtaget den 31-05-2017
	Produktionsbeskrivelse Sorteret og vasket bakkemateriale	Modtaget den 01-06-2017
	Udtaget af Brian	Prøve start 01-06-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	3,1		
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm³)	2,62	2,57	2,65
Densitet - tør (g/cm³)	2,61		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm³)	2,64		
Absorberet vand (%)	0,5	0,1	0,9

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60,569 U-tal : 3,6 (D60/D10)
D100,160 D50 : 0,4



Lise Blessing