

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration <b>1202-15</b> Produkt <b>0/4 mm vasket sand kl.P : GF85 - f3</b>	Dato for prøveudtagning <b>13-11-2018</b> Modtaget den <b>14-11-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>14-11-2018</b> Prøve slut <b>19-11-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Skallebjerg Grusgrav</b> Skallebjergvej Hårby	Produktbetegnelse <b>Sorteret og vasket bakkemateriale</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Brian</b> Udtaget af <b>Brian</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,8		
Korndensitet - VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	2,65	2,59	2,67
Absorberet vand (%)	0,1	0,0	0,6

## Kornstørrelsesfordeling

D60	0,638	D50	0,465	D60/D10 (U-tal)	4,0
D10	0,160				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
86	96	90	2
75	85	75	1
54	64	54	0,5
19	29	24	0,25
2	6	4	0,125
0,0	3,0	0,9	0,063



Bemærkninger	Sted og dato <b>Odense 19-11-2018</b>  <b>Lise Blessing, Laboratorieleder</b>
--------------	--