


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr <b>1202 - 14</b>	Prøve nr <b>171606</b>
Produktionssted <b>Skallebjerg Grusgrav</b> Skallebjergvej Hårby	Produkt <b>0/4 mm vasket sand kl.P : GF85 - f3</b>	Udtaget den <b>31-10-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>Sorteret og vasket bakkemateriale</b>	Modtaget den <b>01-11-2017</b>
	Udtaget af <b>Brian</b>	Prøve start <b>01-11-2017</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>6,2</b>		
<b>EN 1097-6 Densitet og absorption</b>			
<b>Densitet - V.O.T (g/cm³)</b>	<b>2,63</b>	<b>2,58</b>	<b>2,66</b>
<b>Densitet - tør (g/cm³)</b>	<b>2,62</b>		
<b>Korndensitet - tilsyneladende (g/cm³)</b>	<b>2,64</b>		
<b>Absorberet vand (%)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60,584 U-tal : 3,4 (D60/D10)  
D100,174 D50 : 0,5



Lise Blessing