


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 1227 - 12	Prøve nr 171290
Produktionssted Skallebjerg Grusgrav Skallebjergvej Hårby	Produkt 4/8 mm perler kl.P : Gc85/20 - f1,5	Udtaget den 14-09-2017
	Produktionsbeskrivelse Sorteret og vasket bakkemateriale	Modtaget den 18-09-2017
	Udtaget af Brian	Prøve start 18-09-2017
		Prøve slut 20-09-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm ³)	2,56	2,54	2,62
Densitet - tør (g/cm ³)	2,51		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm ³)	2,66		
Absorberet vand (%)	2,2	1,6	2,6
EN 933-5 Knusningsgrad			
Delvis knust (g)	14		
Runde sten (g)	86		
DS/EN 933-4 Formindex	94	75	100
EN 933-4 Analyseret fraktion : 4 - 8			
DS 405.4 Lette korn			
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	8,5		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	4,0		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 6,629 U-tal : 1,5 (D60/D10)
D104,378 D50 : 6,2



Lise Blessing