


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ Produktionssted Skallebjerg Grusgrav Skallebjergvej Hårby	Receptnr 1212 - 1 Produkt Bundsikring kv.I Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Prøve udtaget kl. 15.00 Udtaget af Brian	Prøve nr 150194 Udtaget den 23-02-2015 Modtaget den 24-02-2015 Prøve start 24-02-2015 Prøve slut 25-02-2015
---	---	---	--

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%) Sandækvivalent SE (%)	 7,2 74	 40	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,321 U-tal : 2,6 (D60/D10)
D10 0,125 D50 : 0,3



Lise Blessing