


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Receptnr <b>8512 - 1</b>	Prøve nr <b>171111</b>
Produktionssted <b>Almind Grusgrav</b> <b>Møsvråvej 15</b> <b>6051 Almind</b>	Produkt <b>Bundsikring kv. I</b>	Udtaget den <b>10-08-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>VEJMATERIALE</b>	Modtaget den <b>11-08-2017</b>
		Prøve start <b>11-08-2017</b>
		Prøve slut <b>07-08-2017</b>
	Udtaget af <b>Anders</b>	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>6,1</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>63</b>	<b>40</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 1,415 U-tal : 5,2 (D60/D10)  
D100,272 D50 : 1,0



Lise Blessing