

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Varedeklaration <b>8503-1</b> Produkt <b>Bundsikring kv. II</b>	Dato for prøveudtagning <b>13-02-2018</b> Modtaget den <b>15-02-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>15-02-2018</b> Prøve slut <b>16-02-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Almind Grusgrav</b> <b>Møsvråvej 15</b> <b>6051 Almind</b>	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget  Udtaget af <b>Anders</b>	Mærkning <b>NY Almind</b>


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>5,3</b>		
SE-værdi (SE)	<b>71</b>	<b>30,0</b>	

## Kornstørrelsesfordeling

D60 0,767 D50 0,6 D60/D10 (U-tal) 3,1  
D10 0,250

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
100	8
100	5,6
98	4
90	2
74	1
44	0,5
10	0,25
2	0,125
0,0	0,063



Bemærkninger	Sted og dato <b>Odense 16-02-2018</b>
	<b>Lise Blessing, Laboratorieleder</b>