


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 2723 - 9	Prøve nr 171380
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produkt 16-32 mm nødder kl.P Gc85/20 - f1,5	Udtaget den 27-09-2017
	Produktionsbeskrivelse Heterogent granitholdigt grus	Modtaget den 29-09-2017
	Udtaget af Løngstrup	Prøve start 29-09-2017
		Prøve slut 03-10-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm ³)	2,57	2,54	2,62
Densitet - tør (g/cm ³)	2,53		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm ³)	2,64		
Absorberet vand (%)	1,6	1,2	2,2
DS 405.4 Lette korn			
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	6,4		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	3,8		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 4,700 U-tal : 1,4 (D60/D10)
D10 7,253 D50 : 23,0



Lise Blessing