


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 2727 - 9	Prøve nr 171378
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produkt 4-8 mm perler kl. P Gc85/20 - f1,5	Udtaget den 27-09-2017
	Produktionsbeskrivelse Heterogent granitholdigt grus	Modtaget den 29-09-2017
	Udtaget af Løngstrup	Prøve start 29-09-2017
		Prøve slut 03-10-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm ³)	2,60	2,55	2,63
Densitet - tør (g/cm ³)	2,55		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm ³)	2,68		
Absorberet vand (%)	1,9	1,4	2,2
DS 405.4 Lette korn			
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	6,0		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	2,5		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 6,891 U-tal : 1,6 (D60/D10)
D104,393 D50 : 6,5



Lise Blessing