


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr <b>2704 - 1</b>	Prøve nr <b>151024</b>
Produktionssted <b>Andholm Grusgrav</b> Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produkt <b>Filtergrus</b>	Udtaget den <b>14-07-2015</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>Filtergrus</b>	Modtaget den <b>15-07-2015</b>
		Prøve start <b>15-07-2015</b>
		Prøve slut <b>17-07-2015</b>
	Udtaget af <b>Løngstrup</b>	
	Mærkning	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>2,4</b>		
<b>Kalkindhold i sand - CTO (%)</b>	<b>8,18</b>		

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 2,137 U-tal : 8,6 (D60/D10)  
D10 0,249 D50 : 1,3



Lise Blessing