


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 7227 - 10	Prøve udtaget kl. 9.00	Prøve nr 171518
Produktionssted Bjørnkjær Grusgrav Viborgvej 328 7830 Vinderup	Produkt 2/8 mm kl.P Gc80/20,f1,5	Udtaget af Martin	Udtaget den 19-10-2017
	Produktionsbeskrivelse		Modtaget den 20-10-2017
			Prøve start 20-10-2017
			Prøve slut 24-10-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm ³)	2,46	2,38	2,48
Densitet - tør (g/cm ³)	2,37		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm ³)	2,59		
Absorberet vand (%)	3,6	3,3	4,3
DS 405.4 Lette korn			
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	13,9		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	7,8		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 6,813 U-tal : 1,6 (D60/D10)
D104,243 D50 : 6,2



Lise Blessing