

| | | | |
|--|---|---|--|
| Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ | Varedeklaration 7227-11 Produkt 2/8 mm kl.P Gc85/20,f1,5 | Dato for prøveudtagning 17-10-2018 Modtaget den 18-10-2018 Reference nr | Prøve start 19-10-2018 Prøve slut 23-10-2018 ID nr |
| Produktionssted Bjørnkjær Grusgrav Viborgvej 328 7830 Vinderup | Produktbetegnelse Objekt | Prøve udtaget 11.00 Udtaget af Martin | Mærkning |


| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|---|-------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling | | | |
| EN933-1 Tørsigtning | | | |
| Korndensitet - VOT (Mg/m ³) | 2,48 | 2,40 | 2,50 |
| Absorberet vand (%) | 3,6 | 3,5 | 4,5 |
| DS 405.4 Lette korn (%) | | | |
| < 2400 (g) | 13,3 | | |
| < 2200 (g) | 8,6 | | |

Kornstørrelsesfordeling

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 6,593 | D50 | 6,065 | D60/D10 (U-tal) | 1,9 |
| D10 | 3,465 | | | | |

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 16 |
| 99 | 100 | 100 | 11,2 |
| 87 | 100 | 87 | 8 |
| 30 | 60 | 41 | 5,6 |
| 9 | 39 | 13 | 4 |
| 0 | 7 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0,5 |
| 0 | 2 | 0 | 0,25 |
| 0 | 2 | 0 | 0,125 |
| 0,0 | 1,5 | 0,1 | 0,063 |



| | |
|--------------|--|
| Bemærkninger | Sted og dato Odense 23-10-2018 |
| | Lise Blessing, Laboratorieleder |