


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 7227 - 10	Prøve udtaget kl. 10.00	Prøve nr 171313
Produktionssted Bjørnkjær Grusgrav Viborgvej 328 7830 Vinderup	Produkt 2/8 mm kl.P Gc80/20,f1,5	Udtaget af Martin	Udtaget den 18-09-2017
	Produktionsbeskrivelse		Modtaget den 19-09-2017
			Prøve start 20-09-2017
			Prøve slut 22-09-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm ³)	2,45	2,38	2,48
Densitet - tør (g/cm ³)	2,36		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm ³)	2,60		
Absorberet vand (%)	4,0	3,3	4,3
DS 405.4 Lette korn			
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	13,3		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	8,6		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 6,720 U-tal : 2,2 (D60/D10)
D10 3,063 D50 : 6,2



Lise Blessing