

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration <b>7211-1</b> Produkt <b>Stabilgrus kv. II</b>	Dato for prøveudtagning <b>12-11-2018</b> Modtaget den <b>13-11-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>14-11-2018</b> Prøve slut <b>15-11-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Bjørnkjær Grusgrav</b> Viborgvej 328 7830 Vinderup	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Martin</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>7,9</b>		
EN 933-9 Methylenblå	<b>&lt; 3</b>		<b>3,0</b>

## Kornstørrelsesfordeling

D60	12,265	D50	8,944	D60/D10 (U-tal)	49,7
D10	0,247				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	63
75	99	32
50	90	16
30	75	8
15	60	4
15	60	2
2	35	1
2	35	0,5
2	35	0,25
2	35	0,125
2,0	9,0	2,0
		0,063



Bemærkninger	Sted og dato <b>Odense 15-11-2018</b>
	<b>Lise Blessing, Laboratorieleder</b>