

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Varedeklaration <b>7211-1</b> Produkt <b>Stabilgrus kv. II</b>	Dato for prøveudtagning <b>12-02-2018</b> Modtaget den <b>13-02-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>13-02-2018</b> Prøve slut <b>14-02-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Bjørnkjær Grusgrav</b> <b>Viborgvej 328</b> <b>7830 Vinderup</b>	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>8.00</b> Udtaget af <b>John</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>8,0</b>		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	<b>67</b>		<b>70,0</b>
SE-værdi (SE)	<b>33</b>	<b>30,0</b>	
EN 933-9 Methylenblå	<b>2,4</b>		

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	13,375	D50	10,8	D60/D10 (U-tal)	46,4
D10	0,288				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100		100	63
75	99	99	32
50	90	70	16
30	75	39	8
15	60	33	4
15	60	31	2
2	35	28	1
2	35	20	0,5
2	35	8	0,25
2	35	4	0,125
2,0	9,0	2,1	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

**Odense 14-02-2018**
**Lise Blessing, Laboratorieleder**