


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 5902 - 8	Prøve nr 171348
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produkt Betonsand kl.P GF85 - f3	Udtaget den 22-09-2017
	Produktionsbeskrivelse	Modtaget den 25-09-2017
		Prøve start 25-09-2017
		Prøve slut 28-09-2017
		Udtaget af TJ

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,9		
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm³)	2,62	2,56	2,64
Densitet - tør (g/cm³)	2,61		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm³)	2,64		
Absorberet vand (%)	0,4	0,0	0,7

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60,732 U-tal : 3,0 (D60/D10)
D100,243 D50 : 0,6



Lise Blessing