

**ANALYSRAPPORT** Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>5902-8</b>	Dato for prøveudtagning <b>24-11-2017</b>	Prøve start <b>27-11-2017</b>
	Produkt <b>Betonsand kl.P GF85 - f3</b>	Modtaget den <b>27-11-2017</b>	Prøve slut <b>01-12-2017</b>
Produktionssted <b>Haldum Grusgrav</b> <b>Lynghøjvej</b> <b>Haldum</b> <b>8382 Hinnerup</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af <b>TJ</b>	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>4,7</b>		
Korndensitet - VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	<b>2,63</b>	<b>2,56</b>	<b>2,64</b>
Absorberet vand (%)	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	0,871	D50	0,7	D60/D10 (U-tal)	3,2
D10	0,271				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

		100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
85	95	88	2
68	78	69	1
35	45	35	0,5
3	13	8	0,25
0	3	2	0,125
0,0	3,0	0,7	0,063



Bemærkninger	Sted og dato <b>Odense 01-12-2017</b>
	<b>Lise Blessing, Laboratorieleder</b>