


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 5923 - 13	Prøve nr 171538
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produkt sten 16-32 mm kl.P Gc85/20 - f1,5	Udtaget den 20-10-2017
	Produktionsbeskrivelse	Modtaget den 24-10-2017
		Prøve start 25-10-2017
	Udtaget af TJ	Prøve slut 27-10-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm ³)	2,56	2,48	2,56
Densitet - tør (g/cm ³)	2,51		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm ³)	2,64		
Absorberet vand (%)	2,0	1,7	2,7
EN 933-5 Knusningsgrad			
Totalt knust (g)	0	0	20
Delvis knust (g)	2		
Delvis runde sten (g)	9		
Runde sten (g)	89		
DS/EN 933-4 Formindex	95	75	100
EN 933-4 Analyseret fraktion : 16 - 32			
DS 405.4 Lette korn			
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	9,1		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	5,9		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D6Q5,604 U-tal : 1,5 (D60/D10)
D1Q7,327 D50 : 23,9



Lise Blessing