


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 5925 - 13	Prøve nr 171537
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produkt sten 8-16 mm kl.P Gc85/20 - f1,5	Udtaget den 20-10-2017
	Produktionsbeskrivelse	Modtaget den 24-10-2017
	Udtaget af TJ	Prøve start 25-10-2017
		Prøve slut 27-10-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm ³)	2,54	2,49	2,57
Densitet - tør (g/cm ³)	2,48		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm ³)	2,65		
Absorberet vand (%)	2,6	2,4	3,4
EN 933-5 Knusningsgrad			
Totalt knust (g)	0	0	20
Delvis knust (g)	1		
Delvis runde sten (g)	8		
Runde sten (g)	91		
DS/EN 933-4 Formindex	92	75	100
EN 933-4 Analyseret fraktion : 8 - 16			
DS 405.4 Lette korn			
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	8,6		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	3,7		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 3,640 U-tal : 1,5 (D60/D10)
D10 8,968 D50 : 12,9



Lise Blessing