

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Varedeklaration <b>5911-1</b> Produkt <b>Stabilgrus kv. II</b>	Dato for prøveudtagning <b>30-11-2018</b> Modtaget den <b>03-12-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>03-12-2018</b> Prøve slut <b>04-12-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Haldum Grusgrav</b> <b>Lynghøjvej</b> <b>Haldum</b> <b>8382 Hinnerup</b>	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>KC</b> Udtaget af <b>KC</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>6,2</b>		
EN 933-9 Methylenblå	<b>&lt; 3</b>		<b>3,0</b>

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	16,183	D50	10,830	D60/D10 (U-tal)	55,6
D10	0,291				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	63	
75	99	94	32
50	90	60	16
30	75	45	8
15	60	37	4
15	60	32	2
2	35	27	1
2	35	19	0,5
2	35	8	0,25
2	35	4	0,125
2,0	9,0	2,5	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

**Odense 04-12-2018**
**Lise Blessing, Laboratorieleder**