

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration 5825-11 Produkt sten 8-16 mm kl.P Gc85/20 - f1,5	Dato for prøveudtagning 06-09-2018 Modtaget den 07-09-2018 Reference nr	Prøve start 07-09-2018 Prøve slut 11-09-2018 ID nr
Produktionssted Katholm Grusgrav Nymandsvej 8444 Balle	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af MK	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,47	2,43	2,51
Absorberet vand (%)	3,4	3,1	4,1
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	21,3		
< 2200 (g)	10,3		

Kornstørrelsesfordeling

D60 12,330 D50 11,348 D60/D10 (U-tal) 1,5
D10 8,329

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

99	100	100	22,4
91	100	97	16
25	55	48	11,2
0	8	6	8
0	5	0	5,6
0	2	0	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 11-09-2018

Lise Blessing, Laboratorieleder