


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 5803 - 1 Produkt Bundsikring kv. II	Prøve nr 161450
Produktionssted Katholm Grusgrav Nymandsvej 8444 Balle	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Udtaget af M.K
		Udtaget den 15-11-2016 Modtaget den 16-11-2016 Prøve start 17-11-2016 Prøve slut 17-11-2016

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,9		
Sandækvivalent SE (%)	39	30	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 2,085 U-tal : 17,1 (D60/D10)
D10 0,122 D50 : 1,4



Charlotte Sørensen