

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5811-6 Produkt Stabilt grus 0-32 kv.II GE,OC75,UF9,LF2,Cr70	Dato for prøveudtagning 05-02-2018 Modtaget den 07-02-2018 Reference nr ID nr	Prøve start 07-02-2018 Prøve slut 08-02-2018 Mærkning
Produktionssted Katholm Grusgrav Nymandsvej 8444 Balle	Produktbetegnelse Tørharpet og knust bakkematerialer Objekt	Prøve udtaget Udtaget af M.H	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,9		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	18		70,0
SE-værdi	57	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	3,0		

Kornstørrelsesfordeling

D60	15,683	D50	10,4	D60/D10 (U-tal)	48,0
D10	0,327				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	63
75	99	94	32
50	90	61	16
30	75	45	8
15	60	40	4
15	45	35	2
2	35	29	1
2	35	19	0,5
2	35	6	0,25
2	35	3	0,125
2,0	9,0	2,1	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 08-02-2018
	Charlotte Sørensen, Laborant Elektronisk signatur