


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ Produktionssted Romalt Grusgrav Gunnerupmosevej 8900 Randers	Receptnr 5702 - 3 Produkt 0/4 mm sand kl.P : GF85 -f10 Produktionsbeskrivelse Tørharpede bakkematerialer	Prøve nr 151498 Udtaget den 07-10-2015 Modtaget den 15-10-2015 Prøve start 15-10-2015 Prøve slut 16-10-2015
	Udtaget af P.I	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	5,8		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,437 U-tal : 3,5 (D60/D10)
D10 0,126 D50 : 0,4



Lise Blessing