


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 5712 - 1	Prøve nr 171674
Produktionssted Romalt Grusgrav Gunnerupmosevej 8900 Randers	Produkt Bundsikring kv. I	Udtaget den 07-11-2017
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Modtaget den 09-11-2017
		Prøve start 09-11-2017
		Prøve slut 10-11-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,4		
Sandækvivalent SE (%)	58	40	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60,484 U-tal : 3,3 (D60/D10)
D100,148 D50 : 0,4



Lise Blessing