


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ Produktionssted Romalt Grusgrav Gunnerupmosevej 8900 Randers	Receptnr 5711 - 2 Produkt Stabilt grus 0-32 kv.II GE,OC75,UF5,LF2,Cr70 Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Prøve nr 160595 Udtaget den 17-05-2016 Modtaget den 18-05-2016 Prøve start 18-05-2016
	Udtaget af PI Mærkning (LB/DH(BVC))	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,8		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (g)	9		70
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,11		
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	7,6		
Sandækvivalent SE (%)	54	30	
Tab ved kogning (%)	0,2	0,0	1,2

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,505 U-tal : 51,6 (D60/D10)
D10 0,204 D50 : 5,4



Lise Blessing