


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr <b>5711 - 3</b>	Prøve nr <b>171675</b>
Produktionssted <b>Romalt Grusgrav</b> Gunnerupmosevej 8900 Randers	Produkt <b>Stabilt grus 0-32 kv.II GE,OC75,UF9,LF2,Cr70</b>	Udtaget den <b>31-10-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>VEJMATERIALE</b>	Modtaget den <b>09-11-2017</b>
	Udtaget af <b>PI</b>	Prøve start <b>09-11-2017</b>
		Prøve slut <b>10-11-2017</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>6,8</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>59</b>	<b>30</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 1,596 U-tal : 45,0 (D60/D10)  
D100,258 D50 : 7,3



Lise Blessing