


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 DK-2640 Hedehusene	Receptnr SVS08 - 2	Prøve nr 151309
Produktionssted Svogerslev Syd Grusgrav Ledreborg Allé 69 DK-4000 Roskilde	Produkt Harpet sandfyld	Udtaget den 10-09-2015
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Modtaget den 11-09-2015
		Prøve start 11-09-2015
		Prøve slut 14-09-2015
	Prøve udtaget kl. 12.00	
	Udtaget af Hans	
	Mærkning I lagerstak	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,2		
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	1,87		
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	14,0		
Sandækvivalent SE (%)	79		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,685 U-tal : 3,6 (D60/D10)
D10 0,192 D50 : 0,5



Bemærkninger

Vibrationsindstampningsforsøg lavet den 23.09.2015.
Ingen produktion af Harpet sand i den mellemliggende periode.

Hans Pauli Joensen