

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial** Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Hovedgaden 539</b> <b>DK - 2640 Hedehusene</b>	Varedeklaration <b>SV08-7</b> Produkt <b>Harpet sandfyld</b>	Dato for prøveudtagning <b>31-01-2018</b> Modtaget den <b>31-01-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>01-02-2018</b> Prøve slut <b>01-02-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Svogerslev Grusgrav</b> <b>Lindborgvej 45</b> <b>DK-4000 Roskilde</b>	Produktbetegnelse <b>Harpet bakkemateriale</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Hans</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>6,4</b>		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m <sup>3</sup> )	<b>1,83</b>		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	<b>13,9</b>		
DS/EN 1744-1 Humusindhold	<b>Lysere fort. 1:3</b>		

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	0,457	D50	0,4	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,152				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
96	100	100	8
		99	5,6
		97	4
		92	2
		84	1
		66	0,5
		32	0,25
		4	0,125
0,0	9,0	1,2	0,063



Bemærkninger	Sted og dato <b>06-02-2018</b>
	<b>Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder</b> Elektronisk signatur