

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 DK - 2640 Hedehusene	Varedeklaration SV08-7 Produkt Harpet sandfyld	Dato for prøveudtagning 03-12-2018 Modtaget den 03-12-2018 Reference nr	Prøve start 05-12-2018 Prøve slut 05-12-2018 ID nr
Produktionssted Svogerslev Grusgrav Lindborgvej 45 DK-4000 Roskilde	Produktbetegnelse Harpet bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget Udtaget af	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,8		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	1,83		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	13,3		

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,478	D50	0,417	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,171				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	16
98	100	100	11,2
96	100	100	8
		99	5,6
		97	4
		93	2
		85	1
		63	0,5
		23	0,25
		2	0,125
0,0	9,0	0,7	0,063



Bemærkninger

 Sted og dato
14-12-2018
Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur