


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 DK - 2640 Hedehusene	Receptnr SV08 - 7	Prøve nr 2017320
Produktionssted Svogerslev Grusgrav Lindborgvej 45 DK-4000 Roskilde	Produkt Harpet sandfyld	Udtaget den 26-10-2017
	Produktionsbeskrivelse Harpet bakkemateriale	Modtaget den 26-10-2017
		Prøve start 26-10-2017
		Prøve slut 03-11-2017
	Udtaget af Hans	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	9,9		
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	1,78		
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	14,7		
Sandækvivalent SE (%)	77	40	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,370 U-tal : 2,6 (D60/D10)
D10 0,140 D50 : 0,3



Bemærkninger

Humusindholdet, bestemt ved DS/EN 1744-1, er lysere end standardfarven fortyndet 1:3

Hans Pauli Joensen