

Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 DK - 2640 Hedehusene	Varedeklaration SV08-7 Produkt Harpet sandfyld	Dato for prøveudtagning 22-12-2017 Modtaget den 22-12-2017 Reference nr	ID nr	Prøve start 27-12-2017 Prøve slut 29-12-2017
Produktionssted Svogerslev Grusgrav Lindborgvej 45 DK-4000 Roskilde	Produktbetegnelse Harpet bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget Hans		Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,9		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	1,79		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	13,4		
DS/EN 1744-1 Humusindhold	Lysere fort. 1:3		
SE-værdi	78	40,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,425	D50	0,4	D60/D10 (U-tal)	2,9
D10	0,148				

 Min- værdi
 Max- værdi
 Forv. værdi
 Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
96	100	100	8
		99	5,6
		98	4
		94	2
		89	1
		71	0,5
		33	0,25
		5	0,125
0,0	9,0	1,3	0,063



Bemærkninger

 Sted og dato
19-01-2018
Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur