

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Hovedgaden 539</b> <b>DK - 2640 Hedehusene</b>	Varedeklaration <b>SV08-7</b> Produkt <b>Harpet sandfyld</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-11-2018</b> Modtaget den <b>01-11-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>01-11-2018</b> Prøve slut <b>01-11-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Svogerslev Grusgrav</b> <b>Lindborgvej 45</b> <b>DK-4000 Roskilde</b>	Produktbetegnelse <b>Harpet bakkemateriale</b> Objekt	Prøve udtaget  Udtaget af <b>Andreas</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,2		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m <sup>3</sup> )	1,81		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	15,1		

**Kornstørrelsesfordeling**

 D60 0,549    D50 0,452    D60/D10 (U-tal) 2,9  
 D10 0,189

 Min- Max- Forv. Sigte-  
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
96	100	100	8
		98	5,6
		96	4
		92	2
		82	1
		58	0,5
		18	0,25
		1	0,125
0,0	9,0	0,3	0,063



Bemærkninger

 Sted og dato  
**01-11-2018**
**Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder**  
 Elektronisk signatur