

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 DK - 2640 Hedehusene	Varedeklaration SV08-7 Produkt Harpet sandfyld	Dato for prøveudtagning 20-06-2018 Modtaget den 20-06-2018 Reference nr	Prøve start 20-06-2018 Prøve slut 28-06-2018 ID nr
Produktionssted Svogerslev Grusgrav Lindeneborgvej 45 DK-4000 Roskilde	Produktbetegnelse Harpet bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget Hans	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,4		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	1,80		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	15,5		
DS/EN 1744-1 Humusindhold	Lysere fort. 1:3		

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,444	D50	0,380	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,157				

 Min- værdi
Max- værdi
Forv. værdi
Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
96	100	100	8
		99	5,6
		98	4
		94	2
		88	1
		69	0,5
		30	0,25
		3	0,125
0,0	9,0	0,6	0,063



Bemærkninger

 Sted og dato
03-07-2018
Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur