


| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 DK - 2640 Hedehusene | Receptnr SV08 - 7 | Prøve nr 171284 |
| Produktionssted Svogerslev Grusgrav Lindborgvej 45 DK-4000 Roskilde | Produkt Harpet sandfyld | Udtaget den 24-08-2017 |
| | Produktionsbeskrivelse Harpet bakkemateriale | Modtaget den 11-09-2017 |
| | | Prøve start 12-09-2017 |
| | | Prøve slut 13-09-2017 |
| | Udtaget af Hans | |

| Metode | Middelværdi | Min værdi | Max værdi |
|--|-------------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling | | | |
| EN933-1 Udvaskning og sigtning | | | |
| EN933-1 Vand (%) | 6,0 | | |
| EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³) | 1,75 | | |
| EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%) | 16,7 | | |
| Sandækvivalent SE (%) | 74 | 40 | |

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,371 U-tal : 2,6 (D60/D10)
D10 0,144 D50 : 0,3



Bemærkninger

Humusindholdet, bestemt ved DS/EN 1744-1, er lysere end standardfarven fortyndet 1:3

Hans Pauli Joensen

Methylenblå < 3