

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 DK - 2640 Hedehusene	Varedeklaration SV08-7 Produkt Harpet sandfyld	Dato for prøveudtagning 23-02-2018 Modtaget den 08-03-2018 Reference nr	Prøve start 08-03-2018 Prøve slut 09-03-2018 ID nr
Produktionssted Svogerslev Grusgrav Lindborgvej 45 DK-4000 Roskilde	Produktbetegnelse Harpet bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget Udtaget af	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,3		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	1,80		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	15,1		
DS/EN 1744-1 Humusindhold	Lysere fort. 1:3		
SE-værdi (SE)	73	40,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,443	D50	0,4	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,157				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
96	100	100	8
		99	5,6
		98	4
		95	2
		89	1
		70	0,5
		26	0,25
		5	0,125
0,0	9,0	1,9	0,063



Bemærkninger	Sted og dato 15-03-2018
	Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder Elektronisk signatur