


Leverandør <b>Nymølle Grusgrav</b> <b>Hovedgaden 539</b> <b>2640 Hedehusene</b>	Receptnr <b>NY16 - 1</b>	Prøve nr <b>171613</b>
Produktionssted <b>Nymølle Grusgrav</b> <b>Hovedgaden 539</b> <b>2640 Hedehusene</b>	Produkt <b>Bundsikringsgrus kv.1: GN, OC85, UF5</b>	Udtaget den <b>01-11-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>Knust og harpet bakkemateriale blanding</b>	Modtaget den <b>02-11-2017</b>
	Udtaget af <b>Hans</b>	Prøve start <b>02-11-2017</b>
		Prøve slut <b>03-11-2017</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>5,0</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>77</b>	<b>40</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 19,570 U-tal : 36,7 (D60/D10)  
D10 0,534 D50 : 12,7



Hans Pauli Joensen