

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY16-1	Dato for prøveudtagning 21-12-2017	Prøve start 22-12-2017
Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt Bundsikringsgrus kv.1: GN, OC85, UF5	Modtaget den 22-12-2017	Prøve slut 27-12-2017
	Produktbetegnelse Knust og harpet bakkemateriale blandning	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget Hans	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,7		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,16	2,16	2,25
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,8	6,5	7,7
SE-værdi (SE)	74	40,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	17,572	D50	9,2	D60/D10 (U-tal)	48,5
D10	0,362				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	125
100	100	100	90
92	100	100	80
85	100	95	63
		80	40
		63	20
		58	16
		51	10
		49	8
		45	5,6
		41	4
		34	2
		26	1
		15	0,5
		6	0,25
		3	0,125
0,0	5,0	1,7	0,063



Bemærkninger

 Sted og dato
03-01-2018
Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur