


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr NY16 - 1	Prøve nr 2017206
Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt Bundsikringsgrus kv.1: GN, OC85, UF5	Udtaget den 02-08-2017
	Produktionsbeskrivelse Knust og harpet bakkemateriale blanding	Modtaget den 02-08-2017
	Udtaget af Hans	Prøve start 02-08-2017
		Prøve slut 04-08-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,1		
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,21	2,18	2,26
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	7,4	6,5	7,7
Sandækvivalent SE (%)	70	40	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 4,380 U-tal : 61,1 (D60/D10)
D10 0,399 D50 : 13,9



Hans Pauli Joensen