

PRODUKTIONSKONTROL Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration NY13-1	Dato for prøveudtagning 15-11-2017	Prøve start 16-11-2017
Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt Sandfyld DS401	Modtaget den 16-11-2017	Prøve slut 17-11-2017
	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af Hans	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,9		
SE-værdi (SE)	68	40,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	19,236	D50	10,7	D60/D10 (U-tal)	61,6
D10	0,312				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	125
98	100	100	90
92	100	100	80
		99	63
		78	40
		61	20
		57	16
		49	10
		48	8
		45	5,6
		42	4
		36	2
		29	1
		17	0,5
		8	0,25
		4	0,125
0,0	9,0	2,4	0,063



Bemærkninger

 Sted og dato
21-11-2017
Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur