

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY13-1 Produkt Sandfyld DS401	Dato for prøveudtagning 17-01-2018 Modtaget den 19-01-2018 Reference nr	Prøve start 19-01-2018 Prøve slut 19-01-2018 ID nr
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produktbetegnelse Knust og harpet bakkemateriale blanding Objekt	Prøve udtaget Hans	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,4		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,17		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,6		
SE-værdi (SE)	76	40,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	15,495	D50	7,9	D60/D10 (U-tal)	40,7
D10	0,381				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	125
98	100	100	90
92	100	100	80
		97	63
		82	40
		66	20
		61	16
		54	10
		50	8
		45	5,6
		42	4
		34	2
		26	1
		14	0,5
		5	0,25
		3	0,125
0,0	9,0	1,7	0,063



Bemærkninger	Sted og dato 26-01-2018
	Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder Elektronisk signatur