


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr NY13 - 1	Prøve nr 1712651
Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt Sandfyld DS401	Udtaget den 07-09-2017
	Produktionsbeskrivelse Knust og harpet bakkemateriale blanding	Modtaget den 11-09-2017
	Udtaget af Hans	Prøve start 11-09-2017
		Prøve slut 12-09-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,5		
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,19		
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	7,3		
Sandækvivalent SE (%)	77	40	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 1,901 U-tal : 41,1 (D60/D10)
D10 0,533 D50 : 13,3



Hans Pauli Joensen