

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY13-2 Produkt Sandfyld DS401	Dato for prøveudtagning 01-08-2018 Modtaget den 02-08-2018 Reference nr	Prøve start 02-08-2018 Prøve slut 03-08-2018 ID nr
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produktbetegnelse Knust og harpet bakkemateriale blanding Objekt	Prøve udtaget Hans	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,6		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,18		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,6		

Kornstørrelsesfordeling

D60	10,900	D50	5,213	D60/D10 (U-tal)	35,7
D10	0,305				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	125
98	100	100	90
92	100	100	80
		95	63
		85	40
		72	20
		68	16
		59	10
		55	8
		51	5,6
		47	4
		39	2
		30	1
		18	0,5
		8	0,25
		4	0,125
0,0	9,0	2,1	0,063



Bemærkninger

 Sted og dato
03-08-2018
Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur