

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial** Side 1 af 1


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Hovedgaden 539</b> <b>2640 Hedehusene</b>	Varedeklaration <b>NY13-2</b> Produkt <b>Sandfyld DS401</b>	Dato for prøveudtagning <b>05-12-2018</b> Modtaget den <b>06-12-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>06-12-2018</b> Prøve slut <b>07-12-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Hedehusene Grusgrav</b> <b>Hovedgaden 539</b> <b>2640 Hedehusene</b>	Produktbetegnelse <b>Knust og harpet bakkemateriale blanding</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Hans</b>	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>3,6</b>		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m <sup>3</sup> )	<b>2,20</b>		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	<b>7,0</b>		

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	15,914	D50	9,012	D60/D10 (U-tal)	42,2
D10	0,377				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	125
98	100	100	90
92	100	100	80
		99	63
		84	40
		65	20
		60	16
		52	10
		48	8
		43	5,6
		39	4
		31	2
		23	1
		14	0,5
		6	0,25
		3	0,125
0,0	9,0	1,6	0,063



Bemærkninger	Sted og dato <b>12-12-2018</b>
	<b>Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder</b> Elektronisk signatur