

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial**

Side 1 af 1


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Hovedgaden 539</b> <b>2640 Hedehusene</b>	Varedeklaration <b>NY13-1</b> Produkt <b>Sandfyld DS401</b>	Dato for prøveudtagning <b>20-04-2018</b> Modtaget den <b>23-04-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>23-04-2018</b> Prøve slut <b>24-04-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Hedehusene Grusgrav</b> <b>Hovedgaden 539</b> <b>2640 Hedehusene</b>	Produktbetegnelse <b>Knust og harpet bakkemateriale blanding</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Hans</b>	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>5,0</b>		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m <sup>3</sup> )	<b>2,21</b>		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	<b>6,4</b>		
SE-værdi (SE)	<b>71</b>	<b>40,0</b>	

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	17,264	D50	11,9	D60/D10 (U-tal)	38,3
D10	0,451				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	125
98	100	100	90
92	100	100	80
		95	63
		80	40
		63	20
		59	16
		46	10
		43	8
		39	5,6
		36	4
		30	2
		21	1
		11	0,5
		5	0,25
		2	0,125
0,0	9,0	1,6	0,063


 Bemærkninger  
 Materiale læsset efter 22.03.2018

 Sted og dato  
**11-05-2018**
**Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder**  
 Elektronisk signatur