

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY13-1 Produkt Sandfyld DS401	Dato for prøveudtagning 21-12-2017 Modtaget den 22-12-2017 Reference nr	Prøve start 22-12-2017 Prøve slut 27-12-2017 ID nr
Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produktbetegnelse Knust og harpet bakkemateriale blanding Objekt	Prøve udtaget Hans	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,7		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,16		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,8		
SE-værdi (SE)	74	40,0	

Kornstørrelsesfordeling

D60	17,572	D50	9,2	D60/D10 (U-tal)	48,5
D10	0,362				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	125
98	100	100	90
92	100	100	80
		95	63
		80	40
		63	20
		58	16
		51	10
		49	8
		45	5,6
		41	4
		34	2
		26	1
		15	0,5
		6	0,25
		3	0,125
0,0	9,0	1,7	0,063



Bemærkninger	Sted og dato 03-01-2018
	Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder Elektronisk signatur