


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr NY13 - 1	Prøve nr 1712071
Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt Sandfyld DS401	Udtaget den 31-08-2017
	Produktionsbeskrivelse Knust og harpet bakkemateriale blanding	Modtaget den 01-09-2017
	Udtaget af Hans	Prøve start 01-09-2017
		Prøve slut 04-09-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,6		
Sandækvivalent SE (%)	66	40	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D6017,031 U-tal : 43,2 (D60/D10)
D10 0,394 D50 : 9,9



Bemærkninger
Methylenblå < 3

Charlotte Sørensen