

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY13-2 Produkt Sandfyld DS401	Dato for prøveudtagning 07-11-2018 Modtaget den 08-11-2018 Reference nr ID nr	Prøve start 08-11-2018 Prøve slut 09-11-2018 Mærkning
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produktbetegnelse Knust og harpet bakkemateriale blanding Objekt	Prøve udtaget Hans	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,8		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,21		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	6,8		

Kornstørrelsesfordeling

D60	14,101	D50	5,099	D60/D10 (U-tal)	75,6
D10	0,187				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	125
98	100	100	90
92	100	100	80
		98	63
		83	40
		65	20
		61	16
		58	10
		56	8
		51	5,6
		47	4
		40	2
		32	1
		22	0,5
		14	0,25
		7	0,125
0,0	9,0	2,4	0,063



Bemærkninger	Sted og dato 12-12-2018
	Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder Elektronisk signatur