

ANALYSRAPPORT Stenmaterial


Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY13-2 Produkt Sandfyld DS401	Dato for prøveudtagning 11-07-2018 Modtaget den 11-07-2018 Reference nr	Prøve start 11-07-2018 Prøve slut 18-07-2018 ID nr
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produktbetegnelse Knust og harpet bakkemateriale blanding Objekt	Prøve udtaget Udtaget af	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,3		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,20		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,3		
DS/EN 933-4 Formindex (%)	20		
Analyseret fraktion: 16/80			
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	37		

Kornstørrelsesfordeling

D60	12,146	D50	4,721	D60/D10 (U-tal)	38,6
D10	0,314				



Bemærkninger	Sted og dato 14-08-2018
	Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder Elektronisk signatur

Nymølle Stenindustrier A/S Geolaboratorie Øst Hovedgaden 539 2640, Hedehusene	Besøgsadresse Hovedkontor	Telefon nr +45 20682027 Fax nr	Org.nr MVA nr	Email hpj@nymoelle.dk Internetadresse www.nymoelle.dk
---	------------------------------	---	------------------	--