


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr NY044 - 3	Prøve nr 2017263
Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt Harpet sandfyld	Udtaget den 04-09-2017
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Modtaget den 04-09-2017
		Prøve start 04-09-2017
	Udtaget af Hans	Prøve slut 06-09-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,3		
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	1,93		
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	13,0		
Sandækvivalent SE (%)	72		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,695 U-tal : 4,6 (D60/D10)
D10 0,150 D50 : 0,5



Hans Pauli Joensen